

50:50混合型脱模剂

减少挥发性有机化合物和其他优点



属性

- 聚氨酯泡沫用脱模剂，其溶剂基础配方保持不变，并在合适的界面下，以1:1的近似溶剂-水比例添加水。
- 使用这些产品，可实现类似于第3类溶剂型脱模剂的干燥（闪点高于55° C），VOC排放量减少约50%。

优点

- 脱模性能类似于溶剂型产品。
- 干燥相当于3类产品，VOC减少约50%。
- 与基于溶剂型的溶剂相比，工作环境中的溶剂浓度低于50%。
- 它们允许安全元件在模制泡沫上的表面胶合/粘附。

50:50混合型脱模剂

减少挥发性有机化合物和其他优点



柔性冷固化聚氨酯泡沫

产品	应用
CONCENTROL LP FSW-58-8	MDI泡沫, 汽车, 模具温度45-65°C
CONCENTROL LP FSW-68 LT-58	MDI泡沫, 汽车, 软饰面, 模具温度45-65°C
CONCENTROL LP FSW-67-3 FMT	MDI泡沫, 汽车, 模具温度45-65°C
CONCENTROL LP FSW-68-8 FMZ	隔音

硬性和半硬性自结皮泡沫

产品	应用
CONCENTROL ISW-2714-3	方向盘和其他IS泡沫

鞋类自结皮泡沫(鞋底)

产品	应用
CONCENTROL ZSW-17 AP	缎面聚醚鞋底